

PRATIK WOOD PLUS

1449.

Impregnante a solvente cerato resistente ai raggi UV

23/11/16 LRC/nz



Descrizione e impieghi

PRATIK WOOD PLUS è un impregnante tixotropico a solvente per legno dall'aspetto opaco formulato con resine alchidiche e filtri U.V. in grado di proteggere il legno dal sole e dagli eventi atmosferici.

L'aggiunta di additivi idrorepellenti rende il legno impermeabile all'acqua impedendone l'assorbimento, ma consentendo la naturale traspirazione della componente viva, per mantenere il legno luminoso e bello a lungo.

Particolarmente indicato per il trattamento interno ed esterno di porte, finestre, persiane, balconi, sottotetti, gazebo, capanni, steccati, travi, perline, ecc., e per tutti gli oggetti, costruzioni e/o strutture di legno esposti all'acqua e al sole.

Il prodotto può essere colorato utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT.

Caratteristiche tecniche

Colore	: trasparente
Aspetto dopo impregnazione	: opaco
Peso specifico	: 0.83 kg/l (± 0.02)
Resa pratica indicativa	: 9 ÷ 12 m ² /l con uno strato, secondo il tipo di legno, la porosità ed il grado d'assorbimento.
Stabilità di stoccaggio	: 24 mesi in confezione integra.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(f)** contenuto massimo di COV: 700 g/l (2010)

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	: La superficie deve essere asciutta, pulita, esente da olio e grassi. Per una protezione ottimale si consiglia di sopravverniciare PRATIK WOOD PLUS dopo 10 ore dall'applicazione con 2 strati di vernice FLATTING cod. 1312. Nel caso si volesse proteggere il manufatto con solo impregnante, applicare due mani di PRATIK WOOD PLUS, e ripetere il trattamento una volta ogni due anni.
Preparazione del prodotto	: Mescolare fino a colore e consistenza uniformi. Per ridurre l'intensità della tinta è possibile mescolare i colorati con PRATIK WOOD PLUS trasparente.
Metodo applicativo	: - pennello
Diluizione	: il prodotto è pronto all'uso
Essiccazione ad aria (20°C)	: 10 ÷ 12 ore

PRATIK WOOD PLUS

1449.

Impregnante a solvente cerato resistente ai raggi UV

23/11/16 LRC/nz

NOTE:

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

IMPA Spa - Via Crevada 9/E - 31020 San Pietro di Felleto (TV) Italy - tel. +39 0438 4548 - fax 0438 454915 - www.impa.it - info@impa.it